



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Pattex FIX SUPER

Монтажний клей

ВЛАСТИВОСТІ

- Миттєве схоплювання
 - Початкова сила зчеплення 120 кг/м²*
 - Без розчинника
 - Швидке висихання на поглинаючих поверхнях
 - Висока адгезія
 - Жорстке клейове з'єднання
 - Пастоподібна консистенція компенсує нерівності основи
 - Можливе фарбування після висихання
 - Придатний для декоративних елементів з пінополістиролу та жорсткого пінополіуретану для внутрішніх робіт
 - Заповнення зазорів до 10 мм
 - Мінімальна температура нанесення +10 °C
 - Низький рівень запаху
- * Внутрішній лабораторний метод Henkel

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Pattex FIX Super підходить для наступних поверхонь: гіпс (для внутрішніх робіт), бетон, газобетон, пемза, фіброцемент, гіпсокартон, гіпсові плити, деревинні матеріали (ДСП, рейки тощо), корок, жорсткий пінополістирол / пінополіуретан, ПВХ, Resopal, анодований алюміній тощо. Важливо, щоб щонайменше одна з поверхонь матеріалів, що склеюються, була поглинаючою, оскільки це необхідно для висихання клею.

Адгезія відсутня до PE, PP, PTFE (Teflon®). Не рекомендується для природного каменю (наприклад, мармуру), а також для склеювання плитки та кераміки.

Для пластиків і пофарбованих поверхонь перед застосуванням необхідно перевірити адгезійні властивості.

Не рекомендований для використання під постійним впливом води.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Підготовка основи

Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими та не містити пилу, жиру або масел. Принаймні одна з поверхонь матеріалів, що з'єднуються, має бути поглинаючою, щоб забезпечити висихання клею та надійне з'єднання. У разі дуже водопоглинаючих основ, таких як гіпс, МДФ, ДСП (крім OSB), глиняна цегла, можливе надто швидке висихання клею по зовнішньому краю нанесення, внаслідок чого не формується повноцінне зчеплення у внутрішній зоні між поверхнями.



Для досягнення якісного з'єднання на сильно водопоглинаючих поверхнях рекомендується попередньо зволожити основу за допомогою розпилювача або вологої щітки. Для склеювання двох непоглинаючих або чутливих до вологи поверхонь слід використовувати інші продукти (наприклад, на основі SMP / Flextec).

Формовані декоративні панелі з ПУ можуть містити залишки розділювальних агентів, які необхідно видалити шляхом шліфування або за допомогою розчинників (розріджувач, ацетон).

Нанесення

Відрізати верхівку картриджа над різьбою. Накрутити пластикову насадку та обрізати її кінчик по діагоналі. Встановити картридж у монтажний пістолет.

Відрізати верхівку картриджа над різьбою. Накрутити пластикову насадку та обрізати її кінчик по діагоналі. Встановити картридж у монтажний пістолет. Нанести клей на одну з поверхонь: точково — для вирівнювання нерівних основ; хвиляподібно — для підвищення початкової адгезії на великих площах; прямими смугами — для невеликих поверхонь. У разі зовнішнього застосування клей наносити вертикальними смугами. Після нанесення відпустити курок пістолета, щоб запобігти витіканню клею з картриджа.

Приклеювання панелей.

Розташуйте панелі або плити на відстані 1–2 см перед зоною склеювання, перемістіть у правильне положення та щільно притисніть. Якщо заготовки перебувають під напруженням або мають значну масу, їх слід додатково підтримати або зафіксувати декоративними шпильками; та-

кож допускається тимчасова фіксація клейкою стрічкою. Для гладких і міцних основ панелі та плити можна приклеювати безпосередньо до поверхні. За наявності значних нерівностей (понад 10 мм) попередньо необхідно закріпити дерев'яні прокладки або рейкову підконструкцію. Деревина повинна бути сухою, чистою та не пофарбованою. Замість рейок допускається використання смуг із пінополістиролу або жорсткого пінополіуретану. Ширина смуг — 5–10 см, товщина — 5–20 мм (за потреби). Крок розташування смуг визначається розмірами панелей або плит і становить 30–65 см. Підконструкції для стель обов'язково мають бути закріплені механічним способом.

Очищення

Свіжі залишки клею необхідно негайно видаляти вологою тканиною. Затверділий продукт не розчиняється у жодних розчинниках і може бути видалений лише механічно (наприклад, ножем).

ОБМЕЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не використовувати продукт для заповнення або герметизації швів, у зовнішніх стінах, на мармурі та природному камені, на бітумних основах, натуральному каучуку, хлоропрені, EPDM або на будівельних матеріалах, які можуть виділяти масла, пластифікатори чи розчинники, здатні пошкодити клей.

Не застосовувати на основах, схильних до легкої корозії, таких як необроблена сталь, залізо тощо.

Продукт не придатний для застосувань із тиском води або з постійним зануренням у воду (підводні системи, санітарні установки, балкони та тераси тощо).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальних невідкритих картриджах, у сухих умовах, захищених від прямого сонячного випромінювання, за температури від +10 °C до +25 °C. Зберігати у місці недоступному для дітей. Після відкриття не забувайте зачиняти картридж і використовуйте його протягом короткого часу після відкриття.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Містить: 1,2-Бензізотіазолін-3-он, номер запису 613-088-00-6; суміш ізотіазолінонів [C(M)IT/MIT (3:1)], номер запису 613-167-00-5. Може викликати алергічну реакцію. Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі, на шкіру та одяг. Уникати потрапляння в очі, на шкіру та одяг.

УПАКОВКА

Pattex FIX Power фасується у туби: 50 г., 250 г. та картридж: 400 г.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Водна дисперсія
Щільність (ISO 2811-1)	≈ 1,36 г/см ³
Температурна стійкість	Від -20°C до +70°C, після повного твердіння
Відкритий час	≈ 30 хвилин (23 °C, 50 % відн. вологості)
Температура нанесення	Від +10 °C до +40 °C (основа та навколишнє середовище)
Початкова адгезія	~ 12 - 16 г/см ²
Кінцева міцність (DIN EN 205)	від 5 до 6 Н/мм ²
Час затвердіння	≈ 24 години (залежить від типу основи та товщини шару)
Витрати	Прибл. 11 м при застосуванні сопла 6 мм, або прибл. 400г/м ²
Міцність на розтяг Fmax (DIN 53504)	≈ 4 Н/мм ²

Інформація, що надається у даному Технічному описі (TDS) включаючи рекомендації до застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді станом на дату видачі цього опису. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе відповідальності щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному описі або інших письмових або усних рекомендаціях відносно відповідного продукту не приймається, за винятком випадків, коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо обов'язкової відповідальності за якість продукції.

Офіційний імпортер в Україні:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., Україна, 07301.
Гаряча лінія: 0-800-50-15-15 (для дзвінків по Україні, крім тимчасово окупованих територій). Претензії та рекламації приймає Імпортер.

