

PATTEX FIX WOOD

Монтажний клей

ВЛАСТИВОСТІ

- Для абсорбуючих поверхонь та внутрішніх робіт
- Не потребує додаткової механічної фіксації швів
- Початкова адгезія 350 кг/м²
- Високі адгезійні властивості, особливо до деревини
- Без розчинників – ідеально для чутливих поверхонь (напр. пінополістирол)
- Фарбується після висихання
- Заповнює порожнечу до 10 мм.
- Мінімальна температура нанесення +10°C
- Без запаху – ідеально підходить для житлових приміщень
- Швидко висихає на абсорбуючих поверхнях

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Pattex FIX Wood підходить для наступних поверхонь: дерево та вироби з дерева (панелі, профілі, ОСБ плита) штукатурні поверхні (в приміщеннях), бетон, газобетон, пемза, дисперсно-армований бетон, гіпсокартон, гіпсові плити для підлоги, матеріали з деревини (наприклад, ДСП) і елементи з жорсткого поліуретану. Для внутрішніх клейових робіт. Для склеювання дерев'яних панелей. Для облицювання стін деревом, ДСП, гіпсокартоном. Для приклеювання плінтусів із деревини та ПВХ. Не рекомендований для використання під постійним впливом води.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Попередня підготовка

Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими та вільними від пилу, жиру й масел. Принаймні одна з поверхонь матеріалів має бути поглинаючою, щоб забезпечити висихання клею та формування міцного і надійного з'єднання. У разі дуже водопоглинаючих основ, таких як гіпс, МДФ, ДСП (крім OSB), глиняна цегла, можливе надто швидке висихання клею по зовнішньому краю шару, внаслідок чого не формується належне зчеплення у внутрішній зоні між основами.

Для досягнення якісного з'єднання на сильно водопоглинаючих поверхнях рекомендується попередньо зволожити основу за допомогою розпилювача або вологої щітки. Для склеювання двох непоглинаючих або чутливих до вологи поверхонь слід використовувати інші продукти (наприклад, на основі Flextec).



Нанесення

Відрізати верхівку картриджа над різьбою. Накрутити пластикову насадку та обрізати її кінчик по діагоналі. Встановити картридж у монтажний пістолет.

Нанести клей на одну з поверхонь: точково — для вирівнювання нерівних основ; хвиляподібно — для підвищення початкової адгезії на великих площах; прямими смугами — для невеликих поверхонь. У разі зовнішнього застосування клей наносити вертикальними смугами. Після нанесення необхідно відпустити курок монтажного пістолета, щоб запобігти витіканню клею з картриджа.

Приклеювання декоративних панелей:

Розташуйте панелі або плити на відстані 1–2 см перед зоною склеювання, перемістіть у правильне положення та щільно притисніть. Якщо заготовки перебувають під напруженням або мають значну масу, їх слід додатково підтримати або зафіксувати декоративними шпильками. Також допускається тимчасова фіксація за допомогою клейкої стрічки.

Для гладких і міцних основ панелі та плити можна приклеювати безпосередньо до поверхні. У разі значних нерівностей (понад 10 мм) попередньо необхідно закріпити дерев'яні прокладки або рейкову підконструкцію. Деревина повинна бути сухою, чистою та не пофарбованою. Замість рейок допускається використання смуг із пінополістиролу або жорсткого пінополіуретану. Ширина смуг має становити 5–10 см, товщина — 5–20 мм залежно від потреби. Крок розташування смуг визначається розмірами панелей або плит і становить 30–65 см. Підконструкції для стель обов'язково мають бути закріплені механічним способом.

Очищення

Свіжі залишки клею необхідно негайно видаляти вологою

тканиною. Затверділий продукт не розчиняється у жодних розчинниках і може бути видалений лише механічним способом (наприклад, ножем).

ПРИМІТКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Для зовнішнього застосування необхідно захищати склеєні зони від постійного впливу вологи та прямих атмосферних впливів. Не призначено для підлогових застосувань.

Не наносити на відкритому повітрі за умови наближення дощу або морозу. Під час висихання продукт повинен бути захищений від замерзання. Після повного висихання продукт є морозостійким.

Не використовувати продукт для заповнення або герметизації швів, у зовнішніх стінах, на мармурі та природному камені, на бітумних основах, натуральному каучуку, хлоропрені, EPDM або на будівельних матеріалах, які можуть виділяти масла, пластифікатори чи розчинники, здатні пошкодити клей.

Не застосовувати на легко корозійних основах, таких як необроблена сталь, залізо тощо.

Не придатний для застосувань із тиском води або з постійним зануренням у воду (підводні системи, санітарні установки, балкони та тераси тощо).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальних невідкритих картриджах, у сухих умовах, захищених від прямого сонячного випромінювання, за температури від +10 °C до +25 °C. Зберігати у місці недоступному для дітей. Після відкриття не забувайте зачиняти картридж і використовуйте його протягом короткого часу після відкриття.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Містить: 1,2-Бензізотіазолін-3-он, номер запису 613-088-00-6; суміш ізотіазолінонів (C(M)IT/MIT (3:1)), номер запису 613-167-00-5. Може викликати алергічну реакцію. Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі, на шкіру та одяг. Уникати потрапляння в очі, на шкіру та одяг.

УПАКОВКА

Pattex FIX Wood фасується у картридж: 385 г.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Водна дисперсія
Щільність (ISO 2811-1)	≈ 1,35 г/см ³
Температурна стійкість	Від -20°C до +70°C, після повного твердіння
Відкритий час	≈ 30 хвилин (23 °C, 50 % відн. вологості)
Температура нанесення	Від +10°C до +40°C
Початкова адгезія	≈ 33–39 г/см ²
Міцність на зсув при розтягу (DIN EN 205)	≈ 5–6 Н/мм ² (нахлестне з'єднання, деревина/деревина)
Час висихання	≈ 24 години (залежить від типу основи та товщини шару)
Міцність на розтяг F _{max} (DIN 53504)	≈ 4 Н/мм ²

Інформація, що надається у даному Технічному описі (TDS) включаючи рекомендації до застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді станом на дату видачі цього опису. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе відповідальності щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному описі або інших письмових або усних рекомендаціях відносно відповідного продукту не приймається, за винятком випадків, коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо обов'язкової відповідальності за якість продукції.

Офіційний імпортер в Україні:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., Україна, 07301.

Гаряча лінія: 0-800-50-15-15 (для дзвінків по Україні, крім тимчасово окупованих територій). Претензії та рекламації приймає Імпортер.

