



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

РАТТЕХ СУПЕР КЛЕЙ ГЕЛЬ

Цианокрилатний клей

ВЛАСТИВОСТІ

РАТТЕХ Супер клей гель - це однокомпонентний миттєвий рідкий клей. Він призначений для домашнього використання та утворює міцне склеювання між широким спектром поширених матеріалів. Формулу без крапель можна використовувати на вертикальних або накладних поверхнях. Клей підходить для склеювання таких матеріалів, як пластик, гума, метали, дерево, кераміка, шкіра, тканини, картон і папір.

РАТТЕХ Супер клей гель - стійкий до ударів і підходить для застосувань, де потрібна певна гнучкість. Продукт був розроблений таким чином, щоб забезпечити деякий час для зміни положення під час створення зв'язку. Power Gel відповідає стандарту EN204 D3 для клеїв для деревини, що робить його водостійким, але не придатним для постійного впливу вологи.

Швидкість склеювання: Початкова адгезія від 5 до 30 секунд, залежно від основи.

Сила склеювання (ISO 4587): 10 до 20 N/мм² за 12-24 години, залежно від основи. Клей є водостійким відповідно до стандарту EN 204-D3, а клейові з'єднання з кераміки витримують понад 50 циклів миття в посудомийній машині (за контрольованих лабораторних умов).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Нанесення

- Переконайтеся, що всі склеюванні поверхні чисті, сухі та щільно прилягають.
- Уникайте контакту шкіри з клеєм.
- Нанесіть мінімальну кількість клею на одну з поверхонь, які потрібно склеювати.
- Негайно з'єднайте деталі та утримуйте їх принаймні 1 хвилину.
- Залиште на 10 хвилин або краще на ніч, щоб забезпечити повну міцність зчеплення.
- Уникайте проливання та захищайте робочі поверхні. Видаліть затверділі залишки клею за допомогою засобу для видалення клею РАТТЕХ.
- Для досягнення найкращих результатів склеювання слід проводити при кімнатній температурі (15-30°C) та відносній вологості не менше 30%.
- Для оптимального терміну служби виробу протріть насадку серветкою, щоб видалити надлишки клею, замініть кришку та зберігайте упаковку в прохолодному сухому місці.



ОБМЕЖЕННЯ

Не використовуйте на запиленних, брудних або вологих поверхнях.

Не підходить для склеювання поліпропілену, поліетилену, РТФЕ, силіконової гуми, скла, глазурованих поверхонь, дуже м'якої шкіри або поролону.

Ніколи не використовуйте для склеювання вузлів, які утримують гарячі рідини, або предмети, які піддаються впливу високих температур протягом тривалого часу. Оптимальна продуктивність склеювання досягається в сухих умовах.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодному, сухому місці, недоступному для дітей.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Увага Містить: етил 2-цианоакрилат, номер запису 607-236-00-9. Спричиняє подразнення шкіри. Спричиняє сильне подразнення очей. Може спричинити подразнення дихальних шляхів. Може спричинити сонливість або запаморочення. Уникати вдихання парів. У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протя-

гом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом. Ціаноакрилат. Небезпека. Склеює шкіру і очі за кілька секунд. Тримайте в недоступному для дітей місці. Роботи проводити в добре провітрюваних приміщеннях. Використовувати захисні рукавички / засоби захисту очей. Не використовувати для склеювання поверхонь, що контактують із харчовими продуктами. Утилізувати вміст /упаковку відповідно до національних норм та правил.

УПАКОВКА

РАТТЕХ Супер клей гель фасується у тубу 2 г

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Етил 2-ціанокрилат
Колір	Прозорий
Щільність	1,1 г/см ³ при 20°C

Інформація, що надається у даному Технічному описі (TDS) включаючи рекомендації до застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді станом на дату видачі цього опису. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе відповідальності щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту.

Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному описі або інших письмових або усних рекомендаціях відносно відповідного продукту не приймається, за винятком випадків, коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо обов'язкової відповідальності за якість продукції.

Офіційний імпортер в Україні:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., Україна, 07301.

Гаряча лінія: 0-800-50-15-15 (для дзвінків по Україні, крім тимчасово окупованих територій). Претензії та рекламації приймає Імпортер.

